

**国立市道路舗装断面図**  
(国立市北第4-1号線：都市計画道路3・4・10号線)

3 中級舗装 (55型)

(単位mm)

※ 各戸引き込み管及び小規模工事の場合

タックコート	ポーラスアスファルト混合物(ホリマー改質Ⅱ型)	50	550
プライムコート	再生アスファルト混合物(粗粒T)	100	
	再生粒度調整碎石 (RM-40)	200	
	再生クラッシュラン (RC-40)	200	
	遮断層用砂 及び改良土		

- ・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土
  - ・下層路盤(RC-40)を敷き均し、2層に別けて転圧し、20cm厚に仕上げる
  - ・上層路盤(RM-40)を敷き均し、2層に別けて転圧し、20cm厚に仕上げ、プライムコートを行うこと
  - ・基層は、再生アスファルト混合物(粗粒T)を敷き均し、2層に別けて10cm厚に転圧し、タックコートを行うこと
  - ・表層は、ポーラスアスファルト混合物(ホリマー改質Ⅱ型)敷き均し、5cm厚に転圧すること
- [既設舗装構造が明確で、かつ、道路管理者が認めた場合は、路盤についてのみ即日復旧することができる。]

450	掘削幅は、必要最小限の幅(安全に作業を行うことができ、かつ、埋戻し及び舗装復旧に支障にならない幅)とする	450
-----	--	-----